

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaRep® Finish F

RASATURA CEMENTIZIA A FINITURA LISCIA PER INTERNI ED ESTERNI.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Rasatura superficiale cementizia, monocomponente, per interni ed esterni, con finitura liscia di colore bianco o grigio per spessori fino a 4 mm.

IMPIEGHI

- Finitura liscia di intonaci di fondo tradizionale o premiscelati a base calce e cemento nuovi o stagionati, sia all'interno che all'esterno;
- Rasatura di regolarizzazione superficiale di pareti e soffitti in calcestruzzo (es.: solai predalles);
- Rasatura di pannelli in cartongesso.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Monocomponente
- Ottima lavorabilità
- Ottima capacità adesiva
- Finitura liscia

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Imballi predosati da 20 kg		
Aspetto / Colore	Polvere cementizia bianca o grigia		
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali sigillati e in luoghi asciutti.		
Densità	Densità apparente della polvere: ~ 1000 kg/m ³		
	Densità apparente dell'impasto: ~ 1730 kg/m ³		(EN 1015-6)
Dimensione massima dell'inerte	D _{max} = 0,1 mm		

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza a compressione	~ 6,5 MPa	a 28 giorni	(EN 1015-11)
----------------------------------	-----------	-------------	--------------

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	43 ± 1% di acqua
Consumo	~ 1,1 kg di prodotto per m ² e per mm di spessore
Spessore strato	Spessore minimo: ≥ 1 mm Spessore massimo per mano: ≤ 2 mm
Temperatura ambiente	+ 5°C min. / + 35°C max.
Temperatura del substrato / supporto	+ 5°C min. / + 35°C max.
Tempo di lavorabilità	~ 2 ore (+20°C, 50% U.R.)

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITÀ DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse.

MISCELAZIONE

SikaRep® Finish F si impasta con circa 8,6 lt circa di acqua pulita per sacco da 20 Kg (43 ±1%) sino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi.

Si consiglia di usare un trapano a bassa velocità (c.a. 500 giri/min). poichè una velocità molto elevata ne riduce le caratteristiche meccaniche. Dopo un attesa di 5 minuti rigirare brevemente il prodotto e cominciate l'applicazione.

APPLICAZIONE

Stendere il prodotto con una spatola di acciaio liscia (americana) avendo cura di schiacciare la malta sul sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto.

In giornate di sole o con fondi molto assorbenti, questi dovranno essere bagnati a rifiuto con acqua per evitare che il rasante bruci e non aderisca bene.

Applicare in due mani con un tempo di attesa tra la 1° e la 2° di circa 1 ora sino ad uno spessore massimo di 2 mm per mano. SikaRep® Finish F viene finito con spatola americana (lamato) e la superficie si presenterà liscia.

LIMITAZIONI

- Non applicare direttamente su intonaci o pannelli in gesso. Su tali tipi di supporto applicare 6 ore prima della posa, il Sika® Primer 11 W.
- Non applicare su supporti in metallo, pavimenti vinilici, legno o ceramica.
- Non applicare su strutture soggette ad umidità da risalita.
- Non applicare spessori superiori ai 4 mm.
- Non utilizzare del prodotto che sta indurendo, aggiungendo dell'acqua per ripristinarne la lavorabilità, ma fare un altro impasto.
- Non aggiungere niente al prodotto che non sia prescritto in questa scheda.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel.: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
www.sika.it - info@sika.it



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA
CERTIQUALITY
N. 951

SikaRepFinishF_it_IT_(10-2016)_1_1.pdf

Scheda Dati Prodotto
SikaRep® Finish F
ottobre 2016, Version 01.01
020405020010000058