

## SCHEDA DATI PRODOTTO

# SikaWrap®-300 BI-C/30

TESSUTO BIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTA RESISTENZA PER SISTEMI DI RINFORZO STRUTTURALE FRP REALIZZATI IN SITU, IN CLASSE 210C

### DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaWrap®-300 BI-C/30 è un tessuto a trama bidirezionale 0°-90° in fibra di carbonio ad alta resistenza, studiato per applicazioni a secco.

SikaWrap®-300 BI-C/30 è parte di un sistema FRP Sika® qualificato ai sensi della "Linea Guida per l'identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti", in classe 210C (Tabella 4).

### IMPIEGHI

SikaWrap®-300 BI-C/30 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

Rinforzo di elementi strutturali in cemento armato, muratura e legno per incremento capacità portante nel caso di sollecitazione di flessione e di taglio per:

- Miglioramento delle prestazioni e della risposta sismica degli elementi strutturali;
- Integrazione delle armature in acciaio;
- Aumento della resistenza e della duttilità dei pilastri;
- Aumento della capacità portante degli elementi strutturali;
- Modifica della destinazione d'uso di edifici;
- Riparazione di difetti ed eliminazione errori progettuali;
- Aumento della resistenza alle sollecitazioni sismiche;
- Estensione delle vita utile e della durabilità degli edifici;
- Adeguamento a seguito di modifiche intervenute nelle Norme o nelle specifiche.

### CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Tessuto molto stabile e lavorabile, che assicura il mantenimento della geometria e della forma durante tutte le fasi lavorative;
- Tessuto multifunzionale adatto all'utilizzo con diverse tecniche di rinforzo;
- Flessibile nella geometria e adatto all'utilizzo su: travi, pilastri, camini, piloni, pareti, solai, silo, ecc.;
- Basso peso specifico - minimo incremento di peso della struttura;
- Estremamente conveniente in termini di costi totali di applicazione, se confrontato con metodi di rinforzo tradizionali.

### CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

Linea Guida per l'identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti.  
CIT 290/2017 del 18-07-2017.

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

<b>Costruzione</b>	Orientamento fibre	0° / 90°	
	Ordito	Fibre di carbonio nere 50%	
	Trama	Fibre di carbonio nere 50%	
<b>Tipo di fibra</b>	Fibra di carbonio ad alta resistenza		
<b>Imballaggio</b>		<b>Lunghezza rotolo</b>	<b>Larghezza</b>
	Rotolo	50 m	600 mm
<b>Durata di conservazione</b>	24 mesi dalla data di produzione		
<b>Condizioni di immagazzinamento</b>	Conservare il prodotto nelle confezioni originali sigillate all'asciutto ed al riparo dall'umidità a temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Proteggere dalla luce solare diretta.		
<b>Densità delle fibre secche</b>	~ 1.77 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Spessore di progetto</b>	0.083 mm per ciascuna direzione delle fibre (basato sull'area totale delle fibre di carbonio)		
<b>Sezione trasversale</b>	83 mm <sup>2</sup> /m per ciascuna direzione delle fibre (basato sull'area totale delle fibre di carbonio)		
<b>Peso per unità di superficie</b>	300 g/m <sup>2</sup> (riferito alle sole fibre di carbonio)		
<b>Resistenza a trazione delle fibre secche</b>	<b>Valore minimo</b>	(ISO 10618)	
	~ 4 400 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Modulo di elasticità a trazione delle fibre secche</b>	<b>Valore minimo</b>	(ISO 10618)	
	~ 240 000 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Allungamento a rottura delle fibre secche</b>	~ 1.8 %	(ISO 10618)	

## INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Resistenza a trazione del laminato</b>	<b>Valore medio*</b>	<b>Valore caratteristico*</b>	(EN 2561)
	~ 3 530 N/mm <sup>2</sup>	~ 3 090 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Modulo di elasticità a trazione del laminato</b>	<b>Valore medio*</b>	(EN 2561)	
	~ 234 000 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Allungamento a rottura del laminato</b>	~ 1.50%*	(EN 2561)	
	* Valori relativi alla direzione delle fibre, riferiti alle prove del Gruppo A (3 strati). Spessore laminato ~ 1.55 mm. Contenuto di fibra in volume ~ 30%, in peso ~ 38%		

## INFORMAZIONI DI SISTEMA

<b>Struttura del sistema</b>	Stratigrafia e configurazione di sistema descritte devono essere perfettamente rispettate, senza varianti.		
	Primer di adesione sul supporto, livellamento ed impregnazione	Sikadur®-330	
	Tessuto per rinforzo strutturale	SikaWrap®-300 BI-C/30	
Per informazioni dettagliate sul Sikadur®-330 e i dettagli applicativi del sistema, consultare le Schede Dati Prodotto del Sikadur®-330 e il "Manuale di preparazione ed installazione sistema SikaWrap®" Ref: 850 41 02/03.			

## INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

<b>Consumo</b>	Applicazione a secco con Sikadur®-330	
	Primo strato con funzione primer	0.7–1.2 kg/m <sup>2</sup>
	Strati successivi	0.8 kg/m <sup>2</sup>
Consultare il "Manuale di preparazione ed installazione sistema SikaWrap®" Ref: 850 41 02/03.		

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

#### QUALITÀ DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

Resistenza a trazione minima del substrato: 1.0 N/mm<sup>2</sup> o come da specifica di progetto.

Consultare il "Manuale di preparazione ed installazione sistema SikaWrap®" Ref: 850 41 02/03.

#### PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Pulire e preparare il calcestruzzo in modo da rimuovere completamente il latte di cemento e qualsiasi altro contaminante, ottenendo una superficie liscia, con porosità aperta.

Consultare il "Manuale di preparazione ed installazione sistema SikaWrap®" Ref: 850 41 02/03.

#### METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Il tessuto può essere tagliato con idonee forbici. Non piegare il tessuto.

SikaWrap®-300 BI-C/30 deve essere applicato con metodo a secco.

Consultare il "Manuale di preparazione ed installazione sistema SikaWrap®" Ref: 850 41 02/03.

### ULTERIORI DOCUMENTI

"Manuale di preparazione ed installazione sistema SikaWrap®" Ref: 850 41 02/03.

### LIMITAZIONI

- SikaWrap®-300 BI-C/30 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.
- Un ingegnere strutturale qualificato deve essere responsabile del progetto dell'intervento di rinforzo.
- SikaWrap®-300 BI-C/30 può essere rivestito con rasature cementizie o altri tipi di rivestimento per soddisfare specifiche esigenze estetiche o di protezione. La scelta del sistema di rivestimento dipende dall'esposizione e dalle specifiche progettuali. Come sistema di rivestimento protettivo contro i raggi UV in aree esposte alla luce solare, applicare Sikagard®-550 W Elastic o Sikagard®-680 S.
- Per ulteriori informazioni, linee guida e limitazioni consultare il "Manuale di preparazione ed installazione sistema SikaWrap®" Ref: 850 41 02/03.

## VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

### REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6

20068 Peschiera Borromeo (MI)

Phone: +39 02 54778 111

Fax: +39 02 54778 119

info@sika.it

www.sika.it



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITA'  
UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA  
CERTIQUALITY  
N. 951

SikaWrap-300BI-C30\_it\_IT\_(07-2017)\_1\_1.pdf

Scheda Dati Prodotto  
SikaWrap®-300 BI-C/30  
Luglio 2017, Version 01.01  
020206020010000026